22 ALLIAGES CUPRO-PHOSPORE

22.10 ALLIAGES DE BRASAGE AUTODÉCAPANTS DU CUIVRE

	~~Ag~~ Cu	Composition % (Type) P	~~Cu~~ Ag	Autres	Intervalle de fusion (indicatif) Solidus	Liquidus	Fluidité	Agréments
808 G	86,7	7,2	6,0	Ni	645	725	*****	ATG 1521

808G

Assemblage des canalisations en cuivre véhiculant du gaz combustible (agrément ATG N° 1521).
Excellent mouillage, très bonne capillarité.
Utilisez le décapant 808 PF.

Le petit mot de 'jo'

AVANTAGES:
A UTILISER IMPERATIVEMENT pour l'assemblage capillaire des conduites en cuivre véhiculant des gaz combustibles.
il faut obligatoirement utiliser le décapant 808PF pour respecter les normes gaz.

INCONVENIANT: aucun
Cette brasure peut bien sur, braser les tubes en cuivre véhiculant de l'eau mais sa fluidité empêche de reboucher les trous
Vous pouvez braser du laiton et du bronze en utilisant le décapant 808PF