G.4 GRES CERAME FINITION N°2

Poudre Cendrée

BOUCHE PORE, FAIT BRILLER SATINE- FACILITE LE NETTOYAGE

I.-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Constitution :	*C'est un composé d'oxyde d'aluminium et d'acides fluorés.*
Aspect :	*Poudre cendrée.*
Odeur :	*Néant.*
Densité :	*1.*
P.H:	*4.*
Dissolution :	*Partielle dans l'eau.*
Stockage :	*Au sec dans son emballage plastique d'origine.*

II.-CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Ce produit est Xn car il contient du Fluorosilicate de magnésium.

Phrase R: R22: Nocif par ingestion.
Phrase S: S36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés

Formule déposée au centre Anti-poisons de Paris : Hôpital Fernand Widal 200, rue du Faubourg St Denis -75475 Paris cedex 10 - Tél: 01.40.05.48.48

III.-SPECIFICITE DU G.4 GRES CERAME FINITION N°2 Poudre cendrée :

Le **G.4 GRES CÉRAME FINITION N°2** *Poudre cendrée* a été spécialement fait pour donner du brillant au grès cérame. La valeur de brillant mesurée avec un réflectomètre sera comprise entre *25 & 35* points.

Le **G.4 GRÈS CERAME FINITION N°2** *Poudre Cendrée* vous permettra un entretien journalier beaucoup plus aisé, car on aura diminué la rugosité de la surface.

IV.-MISE EN OEUVRE :

Soit le sol est composé de carreaux grès cérame polis brillants, après un décapage avec un **disque bleu,** une solution à 10% de **décapon D.C**, les émulsions et les savons à base d'huile de lin seront éliminés. Aspirer les résidus.

S'il s'agit de carreaux mats, appliquer d'abord la poudre **G.4 GRÈS CÉRAME PRÉPARATION *Poudre blanche,*** une fois le sol préparé, saupoudrer 100grs/m² de **G.4 GRES CERAME FINITION N°2 *Poudre cendrée,*** former une boue avec de l'eau et une monobrosse *200 ou 400* T équipée d'un **disque fibres naturelles.** La cadence de travail sera de 5 m2/h à 10 m2/h selon la monobrosse choisie. Puis, aspirer les résidus de *G.4* Dépoussiérer le sol avec un **disque fibres naturelles** propre.

Ne pas laisser sécher la boue dans les joints

V.-CONSOMMATION & CADENCE :

Consommation 100grs par m²
Cadence avec une monobrosse *200 T:* 5 m2/h
avec une monobrosse *400 T: 10* m2/h

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure ou nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société . TEN 2002

TEN **CHIMIE** - : 28, **rue Pierre Brossolette *93160* NOISY LE GRAND – France**
Tél: ***01.43.03.29.21 & 43.03.35.59 - Fax: 01.43.05.05.35.***