

G.10 MARBRE PREPARATION.

Poudre à polir les pierres peu ou pas calcaire

I.-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Constitution :	Composé d'oxyde d'aluminium.
Aspect :	Blanc.
Odeur :	Néant.
Densité :	1.
P.H :	Après mouillage à l'eau 7
Dissolution :	Partielle dans l'eau.
Stockage :	Au sec dans son emballage plastique d'origine.

II.-CONSIGNES DE SECURITE :

Contact avec la peau :	Sans aucun danger.
Contact avec les yeux :	Rincer abondamment à l'eau.
Ingestion par voie orale :	A éviter.

**Formule déposée au centre Anti-poisons de Paris : Hôpital Fernand Widal
200, rue du Faubourg St Denis - 75475 Paris cedex 10 - Tél:01.40.37.04.04.**

III.-SPECIFICITE DU G 10 MARBRE PRÉPARATION.

Le **G10 PREPARATION MARBRE** permet de polir les pierres non ou faiblement calcaires sans les altérer.

Le **G10 PRÉPARATION MARBRE** polira rapidement le bord du sol en marbre blanc non calcaire (Thasos, Civec) avec une machine FLEX équipée d'un disque en fibres naturelles

Le **G10 PRÉPARATION MARBRE** dans le cas d'une finition satinée permettra de supprimer les traces résiduelles de ponçage de la meule N°4

IV.- MISE EN OEUVRE.

Une fois le sol mis à nu, soit par un ponçage ou un décapage, on distribuera 100 Grs par m² de **G10 MARBRE PREPARATION** sur le sol. Avec la monobrosse munie d'un disque en fibres naturelles ou d'un disque en corde, on forme une boue avec de l'eau, on la travaille à une cadence allant de 5 à 25 m²/h selon la machine utilisée comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Machines considérées.	Cadence.
Monobrosse 200 T	6 m ² /h
Monobrosse 400 T	12 m ² /h
Monobrosse 1000 T	25 m ² /h

À la fin du travail aspirer les résidus & rincer le sol à l'eau claire.

Sur les bords, on travaille la boue jusqu'au séchage avec la machine FLEX équipée d'un disque en fibres naturelles.

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société. TEN 2004.

**TEN CHIMIE - : 28, rue Pierre Brossolette 93160 NOISY LE GRAND - FRANCE
Tél : 01.43.03.29.21 & 01.43.03.35.59 - Fax: 01.43.05.05.35.**